

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Familia: LACURI PE BAZA DE SOLVENTI

Produs: BRILLTIX ANTIRUGINA

DESCRIERE

Produs de vopsit gata de folosit. Garanteaza o buna protectie a suprafetelor din fier expuse agentilor atmosferici, de folosit pentru acoperirea cu lac de finisaj.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Buna protectie antioxidanta
Acoperire excelenta
Se poate acoperi cu lacuri sintetice

INTREBUINTARE

Pentru suprafete din fier, lemn, zidarie. Poate fi aplicat pe produse de manufactura destinate expunerii intr-un mediu urban, rural, costier si industrial cu agresivitate medie.

APLICARE

Suprafata de vopsit cu BRILLTIX ANTIRUGINA trebuie tratata corespunzator si mai precis:

PE SUPORTURI NOI: pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata trebuie degresata atent cu apa si sapun sau cu diluant de curatare. Slefuiti si indepartati rugina sfaramicioasa sau in faza de desprindere. Aplicati una sau mai multe straturi de produs la interval de minim 12 ore cu o usoara slefuire intre ele.

PE SUPORTURI DEJA VOPSITE: in cazul in care stratul de vopsea preexistent nu recomanda indepartarea completa, degresati cu apa si detergent, clatiti. Daca vopselurile preexistente sunt in faza de desprindere periat, indepartati rugina si slefuiti in profunzime aceste parti sau indepartati vopseaua cu decapant pentru vopsea. Spalati cu diluant sau cu apa si sapun apoi aplicati unul sau mai multe straturi de produs, cu o sflefuire usoara intre ele

Aplicatii recomandate: cu pensula, ruloul, prin imersie, prin pulverizare, airless

Conditii de mediu si pentru suport:

Supportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante.

Temperatura mediului: minim 10°C/ max 35 °C

Umiditatea mediului: <75%

Temperatura suportului: minim 10 °C/max. 35 °C

DILUARE

Produsul este gata de folosit asa cum este el. Daca doriti sa il diluati, folositi diluant sintetic universal.

Se recomanda amestecarea cu grija a produsului **INAINTE** si **IN TIMPUL APLICARII**, astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



DEPOZITARE

Intr-un mediu uscat si bine aerisit

Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura

CARACTERISTICI FIZICE

(la 20 °C si 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica 1,6 ± 0.02 kg/l

Randament (*) 8 – 10 mp/litru

Vascozitate: 2000-3000cP Brookfield vit. 60

Uscare 5 ore la suprafata amprentei
12 ore in profunzime

Durata depozitarii Cel putin 36 de luni

(*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

TONALITATE

Alb, gri

CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI

Vopseluri monocomponente cu prestatii deosebite.

Compusi organici volatili exprimati in g/litru de produs gata de folosit

Limita maxima: 600,00 (2007) – 500,00 (2010)

Compusi organici volatili in produs: 500,00

PRECAUTII

In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza BRILLTIX ANTIRUGINA in forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA respectiva.

Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu bine aerisit.