



# LAC DE PARCHET ECO-PROTECT

Rezistență excelentă la zgârieturi, lovituri și pete.  
Înodor. Cu uscare rapidă.

**Etichetă eco. Se supune standardului jucăriilor EN71-3.**  
**Control al calității AERULUI ÎN INTERIOR: ISO 16000**  
**Formulă TESTATĂ hipoalergic.**

## **DOMENIUL DE UTILIZARE**

Se aplică pe parchet, pardoseli sau scări din lemn nou sau vechi, european sau exotic.

## **CARACTERISTICI**

Lac de parchet pe bază de apă de calitate superioară.

Protecție de lungă durată: rezistent la zgârieturi, șocuri mecanice, apă și pete de grăsime.

Protejează mediul înconjurător:

- Cantitate redusă de COV (Compus Organic Volatil): mai puțin de 5 g/L
- Fără emisie de aldehidă formică (testat în concordanță cu standardul ISO EN 16 000)
- Formulă certificată cu etichetă eco și certificat EN71.3 privind protecția copiilor.

## **PREGĂTIREA SUPRAFETEI**

Se va aplica pe lemn curat, uscat și șlefuit.

- Lemn nefinisat: Parchetul se va șlefui cu hârtie abrazivă (granulație 120), apoi se aspiră riguros de praf.
- Lemn lăcuit: se șlefuieste lemnul de două ori (odată cu hârtie de 60 apoi cu 120) până la lemn curat. Se aspiră riguros de praf.
- Lemn vechi sau ceruit: Se îndepărtează ceara și se șlefuieste lemnul de două ori (odată cu hârtie de 60 apoi cu 120) până la lemn curat. Se aspiră riguros de praf.
- Lemn netratat rășinos (teak, doussié, etc.): înainte de aplicarea lacului, lemnul se va degresa.

## **MOD DE APLICARE**

Condiții ideale de aplicare: la temperaturi între 12° și 25°C, pe o pardoseală uscată și curată.

Aspectul lăptos al materialului dispare după uscare.

1. Înainte de utilizare și pe durata aplicării, materialul se va omogeniza foarte bine cu o baghetă lată.
  2. Se va aplica cu o pensulă elastică sau cu o rolă cu fir de 12 mm, destinat special pentru lac de parchet acrilic.
  3. Se începe aplicarea dintr-un colț al încăperii și se continuă dinspre geam către ușă.
  4. Se va aplica în sistem regulat de acoperire în cruce, cu ultima trecere a pensulei în direcția fibrelor lemnului.
  5. Între aplicarea straturilor consecutive, suprafața se va șlefui ușor (hârtie de 240) apoi se aspiră riguros de praf, pentru a obține o peliculă perfectă.
  6. Se va lăsa la uscat timp de 24 de ore. Pe durata primelor 2 săptămâni, suprafața se va menaja de expunere la solicitări intense.
- Pe pardoseli cu rosturi se va evita umplerea rosturilor cu lac de parchet.

*A se feri de îngheț S2 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S29 : A nu se arunca la canalizare. S51 : A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/i SBA) 140 g/l (2010). Acest produs conține maxim 5 g/l COV. Ajutați la protejarea mediului și nu aruncați resturile de material la canalizare. Asigurați-vă că resturile de material și ambalajul gol vor fi duse la un centru de colectare al reziduurilor (contactați autoritățile locale). Închideți ambalajul ermetic după utilizare.*

**Timp de uscare: Între straturi consecutive: 2h**

**Uscare completă: : 24h**

**Aplicare :** rolă pentru lacuri sau pensulă plată

**Întreținerea uneltelor:** se spală cu apă

**Ambalat la:** 0.75L sau 2.5L

**Aspect final:** incolor lucios – incolor satinat

**Capacitate de acoperire pentru 2.5L într-un strat:** +/- 30 m<sup>2</sup>