

OPTIVA MATT [5]
**Lavabilă acrilică cu conținut
de latex pentru interior**



* lavabilă nuanțabilă în mii de culori

DESCRIERE:

Vopsea acrilică mată, cu conținut de latex pentru interior. Se recomandă pentru vopsirea pereților și tavanelor în spații rezidențiale, birouri, instituții publice sau de sănătate. Se poate aplica și în incinte din industria alimentară, acolo unde suprafața vopsită nu vine în contact direct cu alimente. Creează finisaj extrem de neted, mat și lavabil.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea suprafețelor interioare din gipscarton, beton, sau a celor tencuite. Nu se aplică pe suprafețe tratate anterior cu var sau vopsele pe bază de var. În cazul folosirii unei amorse sau a unui grund adecvat, se poate aplica și pe suprafețe de lemn sau metal.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:	A și C
Gamă de culori:	alb, și culori din paletarele Tikkurila Symphony, NCS, RAL, etc., permise de către sistemul de nuanțare
Grad de luciu:	mat
Putere de acoperire:	max. 16 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare, precum și de nuanța aleasă.
Ambalaje:	0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l (doar baza A)
Diluare:	în caz de nevoie cu apă, la max. 5%
Mod de aplicare:	pensula, rola sau prin pulverizare (La pulverizare: duză 415/418, presiunea duzei 150-180 bari.)
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscarea la atingere după cca. 2 ore se poate revopsi după 4 ore La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată, timpul necesar uscării înaintea aplicării unui nou strat, va crește.

Tikkurila Polska garantează calitatea adecvată a produsului, dar ca și producător, nu este în măsură să influențeze modul și condițiile de utilizare, și deci, nu poate accepta responsabilitatea pentru lucrările de aplicare. Producătorul furnizează informațiile de mai sus în baza celor mai bune cunoștințe, experiențe practice și competențe ale sale, ceea ce nu scutește utilizatorul de la folosirea produsului în conformitate cu cerințele normelor în vigoare privind construcțiile, siguranța și securitatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defecțiunile provenite din folosirea produsului în combinație cu produsele altor producători, și nici pentru daunele rezultate din schimbarea compoziției produsului de către utilizator/cumpărător. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska își rezervă pe deplin dreptul de a schimba produsele proprii, în baza și limitele progresului tehnologic.

Rezistență la abraziune umedă:	Clasa 1. (PN-EN 13300:2002; PN-EN 11998:2007) Suprafața se curăță cu soluția apoasă a unui detergent neutru.
Rezistență la radiații:	La testul de rezistență față de radiațiile cu efect germicid UV-C, nu s-au constatat schimbări ale aspectului și nuanței peliculei expuse.
Volum solide:	cca. 50%, în funcție de nuanță
Densitate:	baza A: cca. 1,3 g/cm ³ , în funcție de nuanță baza C: cca. 1,2 g/cm ³ , în funcție de nuanță
Depozitare:	A se feri de îngheț, de acțiunea directă a razelor solare și de intemperii. A se depozita la loc uscat, în ambalaje închise etanș și temperaturi între +5°C și +25°C.
Cod produs:	C63 3905

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului de sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Suprafețele din beton sau cele proaspăt tencuite se vor vopsi doar după uscarea lor completă (cca. 4 săptămâni). Suprafețele din gipscarton și cele gletuite se vor vopsi de asemenea, doar după uscare completă. Suprafața de vopsit se desprăfuieste și se curăță de grăsimi, uleiuri și alte impurități, pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă.

Suprafețe vopsite:

Înainte de vopsire suprafața se spală și se curăță de impurități. Se îndepărtează straturile de vopsea veche, neaderentă. Ariile lucioase se șlefuiesc, eventualele denivelări de nivelează cu un material de umplură corespunzător.

Suprafețe vopsite cu vopsea pe bază de var sau clei:

Stratul de vopsea pe bază de var sau clei se îndepărtează total, până la tencuială. După aceasta suprafața se curăță de impurități, se desprăfuieste. Eventualele fisuri, găuri sau denivelări se nivelează folosind un material de umplură corespunzător.

2) AMORSARE:

Pentru amorsare se folosește amorsa Optiva Primer, colorată într-o nuanță ușor mai deschisă decât culoarea aleasă pentru finisaj. Suprafețele foarte poroase, cu structură slabă se amorsează cu amorsa de profunzime SUPRABILIT.

Tikkurila Polska garantează calitatea adecvată a produsului, dar ca și producător, nu este în măsură să influențeze modul și condițiile de utilizare, și deci, nu poate accepta responsabilitatea pentru lucrările de aplicare. Producătorul furnizează informațiile de mai sus în baza celor mai bune cunoștințe, experiențe practice și competențe ale sale, ceea ce nu scutește utilizatorul de la folosirea produsului în conformitate cu cerințele normelor în vigoare privind construcțiile, siguranța și securitatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectiunile provenite din folosirea produsului în combinație cu produsele altor producători, și nici pentru daunele rezultate din schimbarea compoziției produsului de către utilizator/cumpărător. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska își rezervă pe deplin dreptul de a schimba produsele proprii, în baza și limitele progresului tehnologic.

3) APLICARE:

Nu este necesară diluarea vopselei. Se pregătește din timp vopsea care provine din aceeași șarjă de producție, în cantitate suficientă pentru lucrarea de vopsire (în caz că se diluează produsul, se aplică în mod consecvent, același procentaj de diluție). Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare în două, sau în caz de nevoie, în trei straturi. La aplicarea cu pensula sau prin pulverizare, vopseaua se poate dilua ușor cu apă, până la obținerea vâscozității dorite. La vopsirile de recondiționare se recomandă testarea vopselei pe o arie mică. Dacă în timpul lucrărilor de vopsire se folosesc benzi adezive, acestea se vor îndepărta de pe suprafață încă înainte de uscarea vopselei.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:

Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/I, 30 g/l (2010).

Produsul conține max. 5 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este categorisit drept produs nociv. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După vopsire, incintele se vor lua în folosință doar după aerisire adecvată. Pentru detalii, vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Produsul nu se varsă în canalizare. Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

CERTIFICATE DE MEDIU:

Produs etichetat cu eticheta ecologică a Uniunii Europene (Floarea Europeană). Eticheta se acordă produselor care corespund celor mai înalte cerințe de mediu, și este recunoscută în 25 de țări ale UE. Nr. certificatului de care dispune produsul: TIKKURILA OPTIVA PL/07/004.



Produs recomandat de către Societatea Polonă de Alergologie (PTA – Polish Allergy Society). În urma studiilor efectuate de către experți independenți, s-a constatat că persoanele hipersensibile pot folosi produsul în siguranță. După aerisire și ventilare adecvată, suprafețele proaspăt vopsite nu declanșează reacții alergice.



Conținutul de compuși organici volatili (COV) al produsului este minim. Conține mai puțin de 5 g/l și în concluzie, produsul conține de șase ori mai puțin COV decât limita de 30 g/l admisă în categoria sa.

Tikkurila Polska garantează calitatea adecvată a produsului, dar ca și producător, nu este în măsură să influențeze modul și condițiile de utilizare, și deci, nu poate accepta responsabilitatea pentru lucrările de aplicare. Producătorul furnizează informațiile de mai sus în baza celor mai bune cunoștințe, experiențe practice și competențe ale sale, ceea ce nu scutește utilizatorul de la folosirea produsului în conformitate cu cerințele normelor în vigoare privind construcțiile, siguranța și securitatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectunile provenite din folosirea produsului în combinație cu produsele altor producători, și nici pentru daunele rezultate din schimbarea compoziției produsului de către utilizator/cumpărător. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska își rezervă pe deplin dreptul de a schimba produsele proprii, în baza și limitele progresului tehnologic.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Tel.: +40 734 542 253
info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253
magazin01.targusecuiesc@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413
magazin02.clujnapoca@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820
magazin03.bucuresti@dejmark.com