




PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

**LINIA CASĂ
PRODUSE SPECIALE PENTRU CONSTRUCTII**



FIȘA TEHNICĂ

**Produs: POLIGOMMA- CAUCIUC LICHID
Cod: 331.559**

DESCRIERE: Acoperire elastică impermeabilizantă. Dacă este aplicat la grosime, fără a adăuga apă, generează un fel de membrană acoperitoare cauciucată, ideală pentru protejarea teraselor, a banelor laterale și a corniselor, acolo unde este imposibil de aplicat membrane acoperitoare cauciucate, sub forma de foaie sudată la cald. Pentru o mai bună structură impermeabilizantă, poate fi aplicată panza rezistentă de cort între un strat și altul.

POLIGOMMA aplicat ca impermeabilizant cauciuc, nu este rezistent la calcarea continuă și repetată în picioare.

CARECTERISTICI TEHNICE

| | | |
|--------------------|--|--|
| ASPECT | - Semilucios | |
| CULOARE | - Alb –Rosu Oxid- Gri Ciment- Transparent | |
| VÎSCOZITATE | - 13.000 cps (Brookfield rot.5 la 20 de rotații) | |
| GREUTATE SPECIFICĂ | - 1.30/1.40 kg/LT | |
| RANDAMENT | - 0,5 -1 m ² /LT variaza în funcție de tipul de aplicare sau de grosime | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| APLICARE | pensulă | trafalet |
| - % diluare | exact la fel | exact la fel |

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| USCARE | uscat | sopravopsire |
| la 25°C – 65% U.R. | 3 - 4 ore | 24 de ore |

CICLURI RECOMANDATE

- curatati cu grija, eliminand partile ne ancorate
- nu aplicati POLIGOMMA pe suporturi umede și în condiții atmosferice nefavorabile (umiditate excesivă sau risc de ploaie)
- aplicati un prim strat de POLIGOMMA diluat în proporție de 20% cu apă, astfel încât să favorizați ancorarea
- după 24 de ore aplicati un strat abundent de produs cu pensula sau cu trafaletul, exact la sau cel mult diluat în proporție de 5%

INFORMAȚII

- Nu suportă gerul!
- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare

Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

Cat. i/BA – Valoarea Limia UE pentru COV la categoria: 140 g/L (2010)

Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 90 g/Lt

| | | | |
|----------------------|---------|------|-------|
| CONFECȚII DE VÂNZARE | 0,75 lt | 4 lt | 14 Lt |
|----------------------|---------|------|-------|



SOCIETÀ' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530
C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com