

TIXE srl  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com  
mail@tixepaint.com  
Partita IVA IT 01779800992



## **Familia: VOPSELURI DECORATIVE**

### **Produs: QIBLI**

#### **DESCRIERE**

Finisaj decorativ pe baza de apa formulat cu nisip si pulberi metalice pentru a reproduce efectul real metalizat nisipos inclusiv pe suprafete mari, conferind suportului aspectul celor mai pretioase metale.

#### **CARACTERISTICI PRINCIPALE**

- Efect decorativ metalizat nisipos
- Acoperire excelenta
- Aderenta excelenta
- Excelent caracter lavabil
- Usor de folosit

#### **INTREBUINTARE**

Produsul permite obtinerea unor finisaje decorative splendide, ce se potrivesc atat in mediul clasic cat si pentru design-ul modern. Cu QIBLI se asigura o acoperire foarte ridicata deja dupa un singur strat, are o aderenta si lavabilitate excelenta, conferind zidurilor un aspect cromatic modern dar in acelasi timp placut rustic.

#### **APLICARE**

Suprafata de vopsit cu QIBLI trebuie tratata corespunzator si mai precis:

**PE SUPORTURI NOI (STUC sau MORTAR):** pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata nu trebuie sa aiba uleiuri sau praf. Aplicati cu pensula un strat de material izolant sau de fixare. Dupa minim 4 ore, aplicati QIBLI in culorile de baza sau in nuantele din paletar care se pot obtine prin adaugarea in prealabil de Decimino Idrosmalto (lac diluabil cu apa) sau colorant nuantator. Metoda de aplicare variaza in baza tipului de miscare ce se doreste sa se acorde sablarii: oblica, verticala, tip tesatura, incrucisata.

#### **PE SUPORTURI DEJA VOPSITE:**

Cu vopsea lavabila: chituiti si slefuiti daca este necesar; curatati zidul cu un burete umed si aplicati cu pensula un strat de material izolant sau de fixare doar pe stucaturi. Dupa minim 4 ore, aplicati QIBLI in culorile de baza sau in nuantele din paletar care se pot obtine prin adaugarea in prealabil de Decimino Idrosmalto (lac diluabil cu apa) sau colorant nuantator. Metoda de aplicare variaza in baza tipului de miscare ce se doreste sa se acorde sablarii: oblica, verticala, tip tesatura, incrucisata.

TIXE srl  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com  
mail@tixepaint.com  
Partita IVA IT 01779800992



Cu tempera, vopseluri cu var sau vopseluri faramicioase: chituiti si slefuiti daca este necesar; curatati zidul cu un burete umed, aplicati cu pensula un strat de material de fixare sau izolant pe intreaga suprafata. Dupa minim 4 ore, aplicati QIBLI in culorile de baza sau in nuantele din paletar care se pot obtine prin adaugarea in prealabil de Decimino Idrosmalto (lac diluabil cu apa) sau colorant nuantator. Metoda de aplicare variaza in baza tipului de miscare ce se doreste sa se acorde sablarii: oblica, verticala, tip tesatura, incrucisata.

Aplicatii recomandate: cu pensula pentru efecte decorative tip spalter, cu pensula, ruloul.

Conditii de mediu si pentru suport:

Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante.

Temperatura mediului: minim 10°C/ max 35 °C

Umiditatea mediului: <75%

Temperatura suportului: minim 10 °C/max. 35 °C

## DILUARE

Produsul trebuie folosit asa cum este el sau daca este nevoie se poate dilua cu apa.

Se recomanda amestecarea cu grija a produsului inaintea aplicarii, astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului

## DEPOZITARE

Intr-un mediu uscat si bine aerisit

Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura

## CARACTERISTICI FIZICE (la 20 °C si 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica 1,22 ± 0,15 Kg/litru baza de aur, cupru, argint  
1,15 ± 0,15 kg/litru baza de platina

Randament (\*) 8-10 mp/strat

Vascozitate: 80000-120000 cP Brookfield vit. 2 baza de aur, cupru, argint  
30000-60000 cP Brookfield vit. 2 baza de platina

Uscare 5 ore la suprafata amprentei  
18 ore in profunzime

Durata depozitarii Cel putin 36 de luni

(\*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

TIXE srl  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com  
mail@tixepaint.com  
Partita IVA IT 01779800992



Produsul este disponibil in culorile de baza: AURIU, ARAMIU, ARGINTIU si PLATINA  
Produsul se poate colora in 96 de nuante in baza paletarului prin adaugarea a 125 ml de lac diluabil cu apa lucios colorat pentru 1000 ml Qibli (250 ml pentru 2 litri) sau prin adaugarea de coloranti cu sistemul nuantator UNIVERSLTIX (vezi paleta de culori).

### **CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI**

Vopseluri pentru finisaje si efecte speciale de ștampila pentru interioare/exterior pentru lemn, metal sau plastic.

Compusi organici volatili exprimati in g/litru de produs gata de folosit:

Limita maxima: 130,00 (2010)

Compusi organici volatili in produs: 100,00

### **PRECAUTII**

In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza QIBLI in forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA respectiva.

Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu bine aerisit.

Rev. 07 din 02.05.2018