

TIXE SRL
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Telefon: +39 0143 46397

www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
CIF IT 01779800992

Familia: VOPSELE DECORATIVE

Produs: MEMOTIX

DESCRIERE

Email bicomponent conceput pentru a obține un finisaj care poate fi folosit ca tablă pentru scris cu markere pe orice suprafață. Formula specială permite îndepărtarea marcajelor vârfului de păslă chiar și după o anumită perioadă de timp

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aderență excelentă pe fiecare suprafață
- Duritate extremă
- Transcriptibil cu marcajele tabloului de bord
- Ușor de curățat
- Excelent punct alb
- Stralucire excelentă

INTREBUINTARE

Aplicabil pe suprafețe de zidărie, aliaje metalice (fier tratate corespunzător cu anti-rugina) și tablă galvanizată, lemn, plastic (cu excepția PE și PPE), ceramică, sticlă. Excelent pentru a face o suprafață scrisă, pentru a conferi un nivel ridicat la curățarea și rezistența chimică. Se poate utiliza în interior și în exterior.

APLICARE

Suprafata de vopsit cu MEMOTIX trebuie tratata corespunzator si mai precis:

PE SUPORTURI NOI: pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata trebuie degresata atent cu apa si sapun sau cu diluant de curatare. Slefuiti si indepartati rugina sfaramicioasa sau in faza de desprindere. Pentru suprafețe deosebit de netede, îmbunătățiți aderența cu șlefuirea ușoară. Aplicați una sau mai multe straturi de produs la interval de 4-5 ore cu o usoara șlefuire între ele.

PE SUPORTURI DEJA VOPSITE: in cazul in care stratul de vopsea preexistent nu recomanda indepartarea completa, degresati cu apa si detergent, clatiti. Daca vopselurile preexistente sunt in faza de desprindere periați, indepartati rugina si slefuiti in profunzime aceste parti sau indepartati vopseaua

cu decapant pentru vopsea. Spalati cu diluant sau cu apa si sapun apoi aplicati unul sau mai multe straturi de produs la interval de 4-5 ore cu o slefuire usoara intre ele.

Aplicatii recomandate: cu pensula, ruloul, prin imersie, prin pulverizare, airless

Conditii de mediu si pentru suport:

Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante.

Temperatura mediului: minim 10°C/ max 35 °C

Umiditatea mediului: <75%

Temperatura suportului: minim 10 °C/max. 35 °C

DILUARE

Produsul trebuie utilizat ca atare, amestecând componenta A cu componentul B. Se poate dilua cu solvent Nitro.. Se recomanda amestecarea cu grija a produsului **INAINTE** si **IN TIMPUL APLICARII**, astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului

DEPOZITARE

Intr-un mediu uscat si bine aerisit

Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura

CARACTERISTICI FIZICE

(la 20 °C si 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica 1,2± 0.02 kg/l

Randament (*) 8 mp/litru

Vascozitate: 1500cP Brookfield vit. 60

Uscare
5 ore la suprafata amprentei
12 ore in profunzime
5 zile duritate extrema

Durata depozitarii Cel putin 36 de luni

(*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

TONALITATE

Alb, transparent

CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI

Vopseluri bicomponente cu prestatii deosebite.

Compusi organici volatili exprimat in g/litru de produs gata de folosit

Limita maxima: 500,00 (2010)

Compusi organici volatili in produs: 500,00

PRECAUTII

In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza MEMOTIX in forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA respectiva.

Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu bine aerisit.

Rev. 01 din 17.05.2018