

## TEXWHITE

Vopsea pe bază de apă care permite peretelui să respire cu grad ridicat de acoperire

Cod: 505 TOP/Ambalare: 14l – 4l

---

### TIPUL DE PRODUS

Vopsea care permite peretelui să respire, cu aspect neted pentru interioare, cu grad ridicat de acoperire. Aspect opac, antipicurare.

Efect decorativ excepțional, opac și uniform chiar și pentru tavanele cu iluminare puternică. Produsul aplicat doar pe tavan, având în vedere gradul ridicat de alb, lasă un aspect uniform și omogen pentru pereți zugrăviți cu vopsea pe bază de apă, lavabilă.

### DOMENIU DE APLICARE

Recomandată pentru zugrăvirea suprafețelor pereților de interior, construcție veche sau nouă. Ideal pentru pereți și tavane de baie, bucătărie și toate celelalte incinte în care este nevoie de permeabilitate ridicată.

### PROPRIETĂȚI

- pe bază de apă
- grad ridicat de acoperire
- grad ridicat de alb
- uscare rapidă
- aspect opac
- grad de fluiditate ridicat în procesul de aplicare
- antipicurare
- grad ridicat de permeabilitate

### DATE TEHNICE

CULOARE	Albă1
VÂSCOZITATE (cps, Brookfield, 25°C)	12.000 – 13.000
GREUTATE SPECIFICĂ (KG/L)	1,62 ± 0,05
RANDAMENT (mp/l)	8 – 10 în funcție de capacitatea de absorbție a suportului
MOD DE APLICARE	Pensulă, Trafalet, Pulverizare cu aparate airless
% DILUARE (cu apă)	15 -20 (pensulă), 10 – 15 (trafalet), 35 – 40 (airless)
TEMPERATURA PENTRU APLICARE	+5/+35
UMIDITATE RELATIVĂ PENTRU APLICARE %	≤ 85
GROSIME RECOMANDATĂ (μm per strat)	35 -50
CURĂȚARE ECHIPAMENTE LUCRU/APLICARE	cu apă
TIMPI USCARE (25°C – 65% U.R.)	1 oră (uscat), după 6 ore (al doilea strat)

### APLICARE

- *Suprafețe de interior, noi:* se verifică astfel încât suprafața să fie perfect uscată, nu mai puțin de 4 săptămâni pentru tencuieli simple și 2 săptămâni pentru tencuieli mixte. Se efectuează o netezire completă și unde este necesar se acoperă cu chitul PolistuckStucco - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea imperfecțiunilor, porilor, se șlefuieste, se curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu Isoacryl cod 521.521 și după 4

- 6 ore se aplică cel două straturi de **TEXWHITE** la un interval de timp de 6 – 7 ore între primul și al doilea strat.
- *Suprafețe de interior cu vopsea veche*: se elimină toate urmele de mucegai care a fost tratate în prealabil cu clor sau cu dezinfectant Via la Muffa cod 526.526. Se elimină toate resturile vopselei inițiale, care se decojesc, se îndreaptă eventualele imperfecțiuni cu chitul PolistuckStucco - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea imperfecțiunilor, porilor, se șlefuieste, se curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu Isoacryl cod 521.521 și după 4 – 6 ore se aplică cele două straturi de **TEXWHITE** la un interval de timp de 6 – 7 ore între primul și al doilea strat.

#### DEPOZITARE

- Produsul nedesfăcut se depozitează în spații uscate și răcoroase pe o durată de până la 24 de luni
- Produsul diluat nu se conserva
- După deschidere, recipientul se închide cu atenție

#### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru informațiile cu privire la manipularea produsului precum și colectarea corectă a deșeurilor, vă rugăm să consultați Fișa tehnică de securitate.

*Cat a/BA - Valoarea limită EU pentru COV (Compușii Organici Volatili) pentru această categorie: 30g/l (2010)*

*Valoarea COV pentru produs preparat pentru utilizare: 7,6 g/l*

---

*Conținutul expus în prezenta fișă tehnică este rezultatul experienței noastre îndelungate, ținând cont de faptul că nu putem controla modul în care este folosit produsul, nu putem oferi garanții.*