

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

LINIA CASA VOSPELE

FISA TEHNICA

Produs: PROTECH
Cod. 540.540



DESCRIERE: Vospea acrilica lavabila pentru interioare cu o optima traspirabili tate, excelenta acoperire si punct de alb. Ideal pentru aplicare, chiar si un singer strat pe gips-carton. Aspectul del film opac, cu puterea de a masca imperfectionile de suprafata.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT (EN 1062)	- opac G3 (≤ 10 GU 85°) (ca 1,8 GU)
CULOARE	- alb
VÎSCOZITATE	- 10.000 cps (Brookfield rot.5/vel.20)
GREUTATE SPECIFICĂ	- $1.47 \pm 0,1$ kg/LT
RANDAMENT	- 8-10 m ² /LT pe strat în funcție de absorbire
ABRAZUINE LA UMED (EN 13300)	- clasa 2 (≥ 5 micron ≤ 20 micron 200 cicli)

APLICARE	pensulă	trafalet	pulverizare
- % diluare	15-20%	10-15 %	20-25%
- diluant	- apă	- apă	- apă

USCARE	uscat	al doilea strat
la 25°C – 65% U.R.	1 oră	după 8 ore

CICLURI RECOMANDATE

ZIDURI interioare	- Eliminați straturile vechi neaderente și ștergeți de praful - Radeți cu Polistuck chit pasta cod 770.770 - Sau radeți cu Polistuck praf pentru interioare cod.772.772 - Fixați cu ISOCASA cod 520.520 - Aplicați două straturi de PROTECH la intervale de 8 ore una de alta
-------------------	--

INFORMAȚII	- Nu suportă gerul! - A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C - Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de norme în vigoare
------------	--

Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

Cat. a/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 30 g/L (2010)

Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 27 g/Lt

**CONFECȚII
DE VÂNZARE**

5 lt

14 lt