

VIVA SETA

STUC SPECIAL RESPIRABIL CU EFECT DE ȚESĂTURĂ ALCANTARA

Cod: 786.VIV/AMBALAJ: 0,75 L – 2,5 L

• TIPUL DE PRODUSULUI

Stuc decorativ respirabil cu efect de Țesătură Alcantara.

• DOMENIU DE APLICARE

Ideal pentru a transforma orice ambient interior, atât clasic cât și modern într-un mediu ambient primitor.

• PROPRIETĂȚI

- Pe bază de apă
- Respirabil

• DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| ASPECT | Pastă densă |
| CULOARE | Culori de Catalog |
| GREUTATE SPECIFICĂ (KG/L) | 1,16 -1,22 în funcție de culoare |
| RANDAMENT – 2 mâin | 8-10 mp/2,5 L (spatulă) 16-17 mp/2,5 L (trafalet) 2-3 mp/0,75 L (spatulă) 4-5 mp/0,75 L (trafalet) |
| ECHIPAMENTE PENTRU APLICARE | Gletieră Abile Lux 200 - trafalet |
| % DILUARE (cu apă) | Gata pentru utilizare |
| TEMPERATURA PENTRU APLICARE | + 5 /+ 35cu apă |
| UMIDITATE RELATIVĂ PENTRU APLICAREE (%) | ≤ 85 |
| CURĂȚARE ECHIPAMENTE LUCRU/APLICARE | cu apă imediat după utilizare |
| TIMPI USCARE (25°C – 65% U.R.) | 6-8 ore în funcție de temperatură |

• APLICARE

- asigurați-vă că substratul este complet uscat. În cazul tencuiei, asigurați-vă că are un timp de întărire de cel puțin 28 de zile în funcție de temperatură. În cazul pereților vechi, asigurați-vă că nu există vopsele expirate sau făinoase și îndepărtați-le dacă este necesar
- aplicați un strat de Izolant tip Isoacryl cod.521.521
- aplicați, cu pensula sau trafaletul, unul/două straturi de amorsă cu cuarț fin, diluată 15-20% cu apă. Așteptați 6 până la 8 ore pentru ca amorsa să se usuce complet

VIVA SETA

STUC SPECIAL RESPIRABIL CU EFECT DE ȚESĂTURĂ ALCANTARA

Cod: 786.VIV/AMBALAJ: 0,75 L – 2,5 L

Aplicare cu Spatula

- utilizați șmirghel cu granulație medie sau fină pentru a rafina eventualele imperfecțiuni de pe suprafață
- colorați produsul în funcție de culoarea aleasă
- aplicați produsul VIVA SETA colorat cu gletiera din inox, netezind suprafața
- așteptați de la 6 până la 12 ore pentru o uscare totală și perfectă, apoi rafinați eventualele imperfecțiuni cu șmirghel
- continuați cu al doilea strat de produs VIVA SETA
- curățați gletiera cu un burete și neteziți produsul proaspăt aplicat pe suprafață
- îndepărtați materialul acumulat pe gletieră folosind un burete curat
- repetați această operațiune pentru a recrea efectele de lumină și întuneric tipice țesăturii Alcantara
- lăsați să se usuce pentru a putea aprecia efectul

Aplicare cu Trafalet

- colorați produsul în funcție de culoarea aleasă
- diluați produsul cu 5-10% apă
- amestecați asigurându-vă că obțineți o compoziție omogen colorată și diluată
- aplicați produsul VIVA SETA colorat cu un trafalet cu păr scurt pe suprafață având grijă să o acoperiți uniform
- după aproximativ 10-15 minute neteziți suprafața cu o SPATULĂ TD
- lăsați să se usuce între 6 și 12 ore pentru a putea aprecia efectul

NOTĂ: Materiile prime folosite sunt naturale și pot avea mici diferențe în funcție de loturile folosite. Prin urmare, se recomandă utilizarea aceluiași lot de produs pentru aceeași lucrare ce urmează a fi realizată. Acolo unde acest lucru nu este posibil, amestecați loturile împreună.

• DEPOZITARE

- produsul sigilat, păstrat intact într-un loc uscat și răcoros, are o perioadă de valabilitate de cel puțin 24 de luni
- după utilizare închideți cu grijă ambalajul

• MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la reciclarea corectă a acestuia, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Cat.I/BA- Vopsele pentru efecte decorative

Valoarea limită UE pentru COV (Compuși Organici Volatili) pentru categorie: 200 g/L (2010)

Valoarea COV (Compuși Organici Volatili) pentru acest produs gata pentru utilizare: 20 g/L

Informațiile prezentate în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe ale noastre, dar întrucât modul de operare este în afara controlului nostru, nu putem oferi nicio garanție.