

VOPSEA PENTRU TABLĂ ȘCOLARĂ (BLACKBOARD PAINT - KOULUTAULUMAALI)



- * pentru table școlare
- * creta prinde bine pe suprafața vopsită
- * ușor de curățat

DESCRIERE:

Vopsea pe bază de apă pentru tablă școlară. Pe suprafața vopsită creta prinde bine dar este și ușor de șters.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea tablelor școlare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Gamă de culori:	v d 8555) și negru (202)
Grad de luciu:	mat
Putere de acoperire:	9-12 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	1 l
Diluare:	apă, în caz de nevoie
Mod de aplicare:	pensula, pulverizare
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	cca. 24 de ore
Spălare:	cu un burete umed sau o lavetă umedă (vezi paragraful <i>Curățarea și întreținerea suprafeței vopsite</i>)
Rezistență la uzură:	bună
Rezistență termică:	80°C
Volum solide:	cca. 35%
Densitate:	1,0 kg/l, (ISO 2811)
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	361 0555/0202

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 15°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Suprafața de lemn sau derivate din lemn se desprăfuieste, se curăță de rugină, grăsimi, uleiuri, ceară, sau alte impurități. Se aplică grund Otex (Otex Adhesion Primer).

Suprafețe vopsite:

Se spală suprafața cu Maalipesu, apoi se clătește cu apă și se lasă să se usuce. Suprafața se șlefuieste până la aspect mat. Se îndepărtează praful creat prin șlefuire. Se aplică grund Otex (Otex Adhesion Primer). Dacă suprafața a fost vopsită anterior cu vopseaua Tikkurila pentru tablă școlară pe bază de apă, la recondiționare se poate vopsi direct peste stratul vechi, fără șlefuire și grunduire.

2) APLICARE:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. În caz de nevoie se diluează cu apă. Se aplică cu pensula sau prin pulverizare, în 1-2 straturi.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În mod obișnuit, stratul de vopsea își atinge întărirea și duritatea finală, după cca. o lună, de aceea, în prima lună, suprafața vopsită se va mânui cu grijă. Dacă suprafața necesită curățare la puțin timp după vopsire, se va folosi o perie moale, sau o lavetă umedă.

După o lună: suprafața se va curăța cu o soluție de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul unei perii moi, a unui burete, sau a unei lavete. Suprafețele foarte impure se vor spăla cu o soluție de detergent ușor alcalin (pH 8-10), cu un burete sau o lavetă. După spălare, se recomandă clătire atentă.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita contactul cu pielea sau cu ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.