

**LINIA CASĂ  
ACOPERIRI FAȚADE**



**FIȘA TEHNICĂ**

**Produs: ELASTO Vopsea Elastomerică cu apă**

**Cod: 332.600 alb**

**046.332.D00 Baza D**

**046.332.N00 Baza N**

**DESCRIERE:** Vopsea Elastomerică cu apă, pe bază de rășini Stirolo/Acrilice cu acțiune preventivă împotriva crăpăturilor. Se folosește la protecția pereților externi și interni. Ideală pentru protecția obiectelor din ciment prefabricat, lucrate de mână

**CARECTERISTICI TEHNICE**

ASPECT	- Opac satinat
CULOARE	- Alb si culorile din paletarul "Rivestimenti per Esterni"
VÎSCOZITATE	- 13.000 cps (Brookfield rot.5/vel.20)
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.38 ± 0,02 kg/LT
RANDAMENT	- 8 m <sup>2</sup> /LT pe strat în funcție de absorbire

**Se completeaza procesul de uscare si de polimerizare in timp de 8-10 zile in conditi de mediu optim (5-30°C; U.R. max 85%). Produsul in aceasta perioada de timp, poate suferi spalari de catre apa de ploaie, si pot aparea urme de scurgeri inestetice traslucide si lipicioase. Acest fenomen nu influenteaza caracteristicile caritative ale produsului, aceste urme pot fi indepartate prin spalare cu jet de apa sau la urmatoarea ploaie**

APLICARE	pensulă	trafalet
- % diluare	10-15%	5-10 %
- diluant	- apă	- apă
USCARE	uscat	al doilea strat
la 25°C – 65% U.R.	3 - 4 ore	după 6 - 8 ore

**CICLURI RECOMANDATE**

Ziduri exterioare și Interioare	- Eliminați vechile vopsele aflate în fază de desprindere - Ștergeți de praf și reparați cu mortar de refacere - Aplicați un strat de fixativ STABILIZZA cod 518.518 - Succesiv, aplicați două straturi de Elasto
---------------------------------	--

INFORMAȚII	- Nu suportă gerul! - A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C - Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare
------------	--

**Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti**

*Cat. c/BA – Valoarea Limiaie UE pentru COV la categoria: 40 g/L (2010)*

*Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 37,8 g/Lt*

**CONFECȚII DE VÂNZARE**

14 lt