

LINIA CASA EMAILURI

FISA TEHNICA



Produs: BRIONATURE FERROMICACEO

Cod produs: 046620699008

DESCRIERE : Email Ferromicaceo cu un deosebit efect decorativ si mare rezistenta la exterior. Ideal pentru a oferi un efect antichizat tipic fierului forjat sau obiectelor din fier, lemn, porti, atat in interior cat si in exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- Opac (20 - 30 gloss a 60 °)
CULOARE	- Culoarele din paletarul Tinte Arredo
VASCOZITATE	- 25 " TAZZA FORD
GREUTATE SPECIFICA	- 1.58 -1.60 Kg/LT in functie de culoare
RANDAMENT	- 10 - 12 mq/lt pe strat in functie de suport
DENSITATE	- 60 -70 micron

APLICARE	pensula	trafalet	pulverizare
- % diluare	5%	5%	10%
- diluant	Diluant sintetic – rasina minerala		

USCARE	uscat	al doilea strat
la 25 °C - 65% U.R. -	6 - 8	dupa 24 ore

CICLURI RECOMANDATE

ALUMINIU	- Se curata si se degreseaza cu atentie suportul
TABLA ZINCATA	- Aplicati FONDO EPOSSIDICO cod .380.380 sau BRIOZINC cod. 459.459
	- Aplicati doua straturi de Ferromicaceo
FIER	- periat si curatati rugina si reziduuri neaderente apoi aplicati un strat de antirugina sintetica cod. 454.454
	- aplicati doua straturi de FERROMICACEO

N.B. Pentru un randament decorativ deosebit si un efect anticoroziv mai eficient, se recomanda aplicarea unui strat de vopsea flatting lucida cod.421.423 sau satinata cod.419.419 dupa 24 h. de la aplicarea produsului FERROMICACEO

INFORMATII	- a se pastra in locuri racoroase si uscate, departe de surse de caldura
	- dupa folosire, inchideti bine recipientul
	- inflamabil. Cititi cu atentie informatiile reproduse pe recipiente

Cat. i/BS – Valoare Limita UE pentru COV la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valoarea COV a acestui produs, pregatit pentru folosire: max 450 g/L

CONFECTII DE VANZARE	0.750 lt	2.5 lt
----------------------	----------	--------