

**FINNGARD CONCRETE (DENUMIRE VECHĂ: FINNGARD BETON)
(FINNGARD CONCRETE)**

- * pentru fațade și socluri
- * rezistă la intemperii

DESCRIERE:

Vopsea acrilică mată pe bază de apă pentru fațade și socluri. Rezistență foarte bună la intemperii.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea suprafețelor noi sau deja vopsite, tencuieli pe bază de var-ciment și ciment, vopsirea suprafețelor din beton. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de var sau vopsele elastomerice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Bază:	A și C
Gamă de culori:	culorile paletarului Tikkurila Facade, și coduri NCS autorizate de către sistemul de nuanțare
Grad de luciu:	mat
Putere de acoperire:	4-8 m ² /litru/strat, Puterea de acoperire reală depinde de calitatea suprafeței suport, de capacitatea acesteia de absorbție, și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Diluare:	apă Primul strat se poate dilua în funcție de necesitate până la max. 20% cu apă.
Mod de aplicare:	pensula, rola, sau prin pulverizare. La pulverizare: dimensiunea duzei 0,018" – 0,023"
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la atingere: după 3 ore revopsire după min. 8 ore
Volum solide:	cca. 40%
Densitate:	baza A: 1,32-1,39 g/cm ³ baza C: 1,25-1,29 g/cm ³
Depozitare:	La temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, în recipiente bine sigilate. A se feri de îngheț.
Cod produs:	C48 3905

Producătorul (Tikkurila Polska S.A) garantează calitatea corespunzătoare a produsului, dar nu poate influența modul și condițiile de aplicare, și deci, nu poate răspunde pentru munca efectuată. Informațiile de mai sus sunt furnizate în baza cunoștințelor, a competențelor profesionale și a experiențelor practice, ceea ce nu scutește utilizatorul de la a folosi produsul în conformitate cu normele în vigoare privind siguranța construcțiilor, siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectele datorate utilizării în combinație cu produsele altor producători, sau pentru cele provenite din schimbarea de către utilizator/cumpărător a compoziției produsului.

Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza fișa tehnică fără anunțarea prealabilă a cumpărătorilor.

Tikkurila Polska S.A. își rezervă dreptul deplin de a schimba produsele proprii, în limitele dezvoltării tehnologice/tehnice.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste cel puțin +5°C, și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețele proaspăt tencuite sau din beton nou se vor vopsi doar după uscarea și întărirea lor completă (cca. 4 săptămâni).

Suprafața se desprăfuieste și se curăță de rugină, uleiuri, grăsimi, ceară și alte impurități. Se îndepărtează stratul de vopsea sau tencuială neaderentă. Eventualele pete de mușci se tratează cu un produs adecvat. Fațada clădirilor noi se va vopsi doar după trecerea unui sezon de încălzire. Eventualele fisuri, crăpături sau alte defecte de suprafață se nivelează cu un produs adecvat. Ariile lucioase se vor asperiza prin șlefuire.

Suprafețele nevopsite, cu porozitate mare și absorbante se amorsează cu Finngard Primer W. Suprafețele mai puțin absorbante se pot amorsa cu Finngard Nanoprimer sau cu Finngard Concrete diluat în proporție de 20% cu apă.

2) APLICARE:

Înainte de începerea lucrărilor de vopsire asigurați-vă că dispuneți de o cantitate suficientă de produs ce provine din aceeași șarjă de producție, pentru întreaga suprafață. În cazul în care lucrul cu șarje de producție diferite este inevitabil, se recomandă omogenizarea în același vas a întregii cantități de vopsea ce urmează a fi folosită.

Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare.

Se va aplica în două straturi cu pensula, rola sau prin pulverizare. Pentru evitarea suprapunerilor și a diferențelor de culoare se recomandă vopsirea unei unități de suprafață odată. Pauzele tehnice se indică a fi ținute atunci când se ajunge la vopsirea colțurilor.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):

Valori limită EU pentru acest produs (categorie/subcategorie): **A/c, 40 g/l (2010).**

Produsul conține max. 40 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se vărsa în canalizare. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Vopseaua nu se va vărsa în sistemul de canalizare, sau pe sol. Ambalajele goale și rămășițele de produs se vor depozita la puncte de colectare a deșeurilor periculoase.