



# LAZURĂ PENTRU LEMN

## Pe bază de apă



Rezistență ridicată la radiații UV și abraziune.

Nu picură: aplicare ușoară, nu curge.

**Interior / Exterior. Etichetă eco**

### DOMENIUL DE UTILIZARE

• Pentru diferite construcții din lemn, porți, geamuri, uși, jaluzele din lemn garduri etc. Se poate aplica pe toate tipurile de lemn – European sau exotic. Se poate aplica peste suprafețe tratate anterior cu lazură pe bază de solvent organic.

### CARACTERISTICI

- Efect decorativ, protecție excelentă și rezistență ridicată la apă.
- Rezistență ridicată la radiații UV și intemperii.
- Sistem anti-picurare: foarte ușor de aplicat pe suprafețe verticale, nu picură și aderă excelent la substrat.
- Uscare rapidă în jumătate de zi, inodor.
- Rezistență la apă: impermeabilizare perfectă a substratului: apa nu poate să penetreze în lemn.
- Microporos: putere de respingere a apei: impermeabilizează substratul în timp ce lasă lemnul să respire, datorită structurii microporoase a acoperirii.

### PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Se va aplica pe lemn curat, uscat și lipsit de orice fel de impurități.
- Lemn netratat: se șlefuieste și se curăță de praf foarte bine. Înainte de aplicare se va aplica un strat de V33 Tratament de lemn, pentru creșterea eficienței.
- Lemn tratat anterior: se curăță suprafața cu o perie, se șlefuieste cu hârtie abrazivă fină până la netezire și se curăță foarte bine de praf.
- Lemn exotic: se aplică direct, mai puțin pe lemn « uleios ».

### MOD DE APLICARE

- Se va omogeniza foarte bine înainte de aplicare.
- Atenție: culoarea aparentă din ambalaj nu corespunde cu culoarea finală a acoperirii după uscare.
- Se aplică în 2 straturi cu pensula, rola sau prin pulverizare.
- Condiții ideale de aplicare: între 12 și 25° C pe un lemn nu foarte cald, pentru evitarea formării petelor la uscare.
- Pe suprafețe cu expunere la condiții severe se recomandă aplicarea unui al treilea strat pentru nuanțele deschise.
- Varianta incoloră este pentru utilizare în interior. La suprafețe exterioare se va utiliza numai pentru diluarea nuanțelor închise.

### RECOMANDARE V33

- Nuanța finală obținută după uscarea materialului depinde de culoarea inițială a lemnului și vechimea acestuia, cu cât este lemnul ,mai vechi, cu atât mai închisă devine culoarea.
- Pentru a obține o suprafață netedă, se va șlefui ușor între straturile consecutive.

*A se feri de îngheț. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23: A nu se inspira vaporii. S29: A nu se arunca la canalizare. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Ajutați la protejarea mediului și nu aruncați resturile de material la canalizare. Asigurați-vă că resturile de material și ambalajul gol vor fi duse la un centru de colectare al reziduurilor (contactați autoritățile locale). Închideți ambalajul ermetic după utilizare. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e SBA) 130 g/l (2010). Acest produs conține maxim 5 g/l COV.*

**Țimp de uscare: Între straturi consecutive: 3h**

**Uscare completă: : 12h**

**Aplicare :** pensula, rola sau prin pulverizare

**Întreținerea uneltelor:** se spală cu apă

**Ambalat la:** 0.75 lit, 2.5 lit

**Consum specific:** cca. 12 m<sup>2</sup>/ litru, într-un strat